

## Гідроізоляційна шпонка PVC Water Stop Band O 32

Гідроізоляційна шпонка PVC Water Stop Band O 32 використовується для герметизації і гідроізоляції рухомих швів при монолітному будівництві будівель, в тому числі фундаментів, підземних паркінгів, тунелів, каналів і т.д.

Монтується всередину арматурного каркасу.

Застосовується в гідротехнічних спорудах-резервуарах, каналах, дамбах, басейнах та ін., а так само для гідроізоляції швів підстав, фундаментів, тунелів, багаторівневих паркінгів та інших підземних споруд. Виготовляються з пластифікованого полівінілхлориду ПВХ-п.



- дозволяє надійно вмонтувати в бетонну конструкцію
- наявність ребер на площині замикання оберігає проникнення води всередину конструкції
- наявність деформується ділянки дозволяє сприймати деформації залізобетонних конструкцій, не порушуючи герметичності
- застосовується при ущільненні між двома бетонними конструкціями
- в особливо важливих конструкціях доповнюється зовнішньою гідрошпонкою
- може використовуватися в конструкціях з особливими вимогами для забезпечення герметичності
- витримує великий тиск води всередині і зовні
- підходить для всіх видів конструкцій
- гідрошпонка поставляється в рулонах по 20 м. п

**Продукція відповідає технічним специфікаціям DSI і Highways, мають сертифікат TS 3078 і відповідають вимогам Європейського стандарту BS-ASTM-DIN.**

Властивості матеріалу		Основні вимоги	Метод тестування
1	Візуальний огляд	Відсутність зазорів, тріщин, звужень тощо.	
2	Перевірка розмірів	Розміри відповідають TS 3078-1.	TS-ISO-3302-1
3	Твердість по Шору А	70 ± 5	TS EN ISO 868
4	Межа міцності	≥ 10 МПа	TS EN ISO 527-1
5	Подовження при розриві	≥ %275	TS EN ISO 527-1
6	Міцність на розрив	≥ 12kN/m	TS 4698 ISO 34-1 METHOD A
7	Поведінка при низькій температурі: Подовження при розриві при -20°C	≥ %200	
8	Поведінка: а) Після витримки в гашеному вапні б) Поведінка до температури в) Після дії мікроорганізмів (опціонально) г) Поведінка після носіння  Відсоток зміни середнього значення від вихідного рівня: Міцність на розрив Подовження при розриві Модуль пружності	≤ %20 ≤ %20 ≤ %50	TS ISO 188 TS EN ISO 527-1 TS EN ISO 846 TS EN ISO 4892-2
9	Спільний опір	Прогалини в непродуктивній точці	TS EN ISO 527-1
	Коефіцієнт спільного часу	≥ 0,6	
10	Клас пожежної реакції	Class E	TS EN ISO 11925-2 TS EN 13501-1
11	Залишки за масою швидкості	< % 5,00	