



Izoplast Dysperbent

Бітумно-каучукова мастика на водній основі

ОПИС	Izoplast Dysperbent – бітумна мастика на водній основі, модифікована синтетичним каучуком.
ПЕРЕВАГИ	• Водорозчинний, без органічних розчинників • Для зовнішнього та внутрішнього застосування • Готова до застосування, не має запаху • Дуже висока адгезія до основи • Стійкість до впливу слабких кислот та солей • Має тиксотропні властивості • Не вступає в реакцію з EPS і XPS полістиролом, може використовуватися разом з матеріалами, не стійкими до органічних розчинників та їх пар • Легко наноситься за допомогою пензля, щітки або методом розпилення
ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ	• Ремонт та обслуговування покрівлі • Гідроізоляція фундаментів • Ґрунтування мінеральних основ для збільшення адгезії • Безшовна гідроізоляція вертикальних та горизонтальних поверхонь
ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ	Поверхня повинна бути рівною, очищеною від пилу та бруду. Бетонні, гіпсові, керамічні та інші поверхні мають бути ґрунтовані розчином DYSPERBENT, розведеним водою у співвідношенні 1:1. Не зберігати розведений розчин. Для захисту гідроізоляційного покриття від механічних пошкоджень у підземних частинах будівлі застосовувати Dysperbent у комплексі з шиповидною мембраною.
ПІДГОТОВКА ПРОДУКТУ	Перед використанням перемішати.
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ	Нанесіть масу за допомогою покрівельної щітки, кисті чи шпателя. Наносити при температурі від 5 до 25 °C та у сиру погоду. Час висихання одного шару покриття за температури 20 °C становить 6 годин. Наносити матеріал у 2-3 шари. Кожен наступний шар наносити після висихання попереднього. Можна використовувати на вологій поверхні, тоді час висихання покриття збільшується. Покриття стає водонепроникним лише після повного затвердіння.
ВИТРАТИ	0.6-1 кг/м² на один шар 1 мм при влаштуванні гідроізоляції
ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ	• зберігати в оригінальній упаковці. • зберігати та транспортувати при температурі не нижче 5 °C. • термін придатності 12 місяців у закритій оригінальній упаковці.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ З ЗАСТОСУВАННЯ	Дотримуйтесь техніки безпеки та охорони праці під час виконання робіт. Використовуйте захисні рукавички, одяг, окуляри. При попаданні на шкіру промити велику кількість води з милом. При попаданні у вічі промити великою кількістю води і звернутися до лікаря.

Технічні характеристики

Склад	Бітумно-каучукова емульсія на водній основі
Колір	Чорний
Упаковка	Відро 20 кг.
Залишок сухої маси	45 %
Час висихання	6 годин
Інтервал між нанесенням шарів	3 години
Витрати (гідроізоляція)	0.6-1 кг/м ²
Водонепроникність через	6 годин
Температура застосування	від + 5 °С до + 25 °С