



Izoplast Silver

Бітумно-алюмінієва емульсія на органічному розчиннику

Опис продукту	бітумно-алюмінієва емульсія на органічному розчиннику, модифікована синтетичним полімером, для ремонту та захисту покрівлі від вологи та впливу УФ-випромінювання.
Галузь застосування	- захист мастичних покрівель та бітумної гідроізоляції від ультрафіолетового випромінювання і нагрівання поверхні - відновлення захисного шару на старих руберойдових і бітумних покриттях - захист металевої покрівлі від корозії - гідроізоляція бітумних гонтів, етерніта (штучний шифер), оцинкованої і лакованої жерсті - консервація бітумних поверхонь декоративна гідроізоляція покрівлі
Переваги	- світловідбиваючі властивості - утворює еластичне захисне покриття - знижує температуру поверхні покрівлі - стійка до впливу слабких кислот і лугів, атмосферних опадів - декоративні властивості, завдяки наявності в складі продукту алюмінієвого пігменту
Підготування поверхні	Оброблювану поверхню необхідно очистити від бруду, пилу, снігу, льоду і інших забруднень. Основа повинна бути сухою. Перед нанесенням бітумної маси на ремонтвану поверхню (старий шар гідроізоляції), основу слід знепилити за допомогою ґрунтовки, а з металевих елементів видалити іржу. На руберойдний покрівлі усунути всі забруднення, неміцно прилеглі частини старого толю. Всі існуючі здуття видалити методом надрізання їх хрест-навхрест. Потім необхідно їх підклеїти. Поверхонь, оброблених за допомогою бітумних мас і бітумних дисперсій необхідно дати висохнути, щоб розчинник або вода, що міститься в мастиках, могла випаруватися.
Застосування	Вміст перед застосуванням необхідно ретельно перемішати, використовуючи мішалку. Під час виконання робіт необхідно часто перемішувати масу, щоб алюмінієві частинки не осідали на дно ємності. Наносити пензлем, валиком, щіткою, в один або 2 шари.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основна інформація	
Колір	срібний
Термін зберігання	12 місяців в закритій заводській упаковці
Упаковка	5л
Температура застосування	(+5°C) - (+35°C)
Витрата (для шару 1 мм)	0,15 — 0,25 кг/м ²
Час висихання(напівсухе)	6 год
Час висихання(повне)	12 годин
Метод нанесення	Щітка, валик, пензель
Умови зберігання і транспортування	у сухих прохолодних приміщеннях, при температурі вище 5 ⁰ С
Очищення інструментів	бензин, інші органічні розчинники