



Izoplast B

Бітумна мастика на основі органічного розчинника зі спеціальними добавками та високими проникаючими властивостями

ОПИС	Izoplast B - бітумна мастика на основі органічного розчинника із спеціальними добавками. Має високі проникні властивості. Для створення високостійких гідроізоляційних покриттів.
ПЕРЕВАГИ	• Простий у використанні • Перекриває всі мікротріщини в основі • Для покрівельних покриттів будь-якого ухилу • Для промислового та житлового будівництва • Стійкість до впливу слабких кислот та солей (3% NaCl) • Безшовна гідроізоляція вертикальних та горизонтальних поверхонь
ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ	• Гідроізоляція труб, каналізаційних колодязів, бетонних кілець, насосних станцій • Гідроізоляція бетонних основ – фундаментів, стяжок, парканів, колон та опор • Гідроізоляція з високою стійкістю до агресивного середовища • Консервація та гідроізоляція покрівлі
ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ	Перед нанесенням необхідно очистити поверхню від пилу, олії та інших домішок. Металеві поверхні необхідно очистити від іржі, старої фарби, мастила тощо. Загрунтувати бетонні поверхні ґрунтувальним розчином IZOPLAST R і дочекатися його повного висихання.
ПІДГОТОВКА ПРОДУКТУ	Перед використанням перемішати.
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ	Наносити масу за допомогою покрівельної щітки або кисті. Наносити наступний шар після повного висихання попереднього. Час очікування перед укладанням другого шару гідроізоляційного складу IZOPLAST B становить близько 8 годин. За наявності подряпин та тріщин (для бетонних поверхонь) IZOPLAST B можна розбавити органічним розчинником для збільшення адгезії матеріалу до поверхні.
ВИТРАТИ	Гідроізоляція фундаментів та інших підземних частин будівлі: нанести 2–3 шари на суху ґрунтовану бетонну поверхню залежно від передбачуваного водного навантаження. Приблизна витрата IZOPLAST B при гідроізоляції становить від 0,8 кг/м² до 1,2 кг/м² на один шар. Відновлення та облаштування безшовного гідроізоляційного покриття покрівель: нанести не менше 2 шарів емульсії на підготовлену основу. Для збільшення терміну служби готового покриття на новий фінішний шар емульсії необхідно нанести мінеральну крихту.
ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ	Зберігати у щільно закритій оригінальній упаковці, недоступній для дітей, захищеної від потрапляння прямих сонячних променів, від джерел тепла та відкритого вогню. Може перевозитись будь-яким видом транспорту. Термін придатності 12 місяців у закритій оригінальній упаковці.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ	Роботи з IZOPLAST B проводити у безвітряну погоду без атмосферних опадів при температурі навколишнього середовища від +5°C до +25°C. Під час виконання робіт дотримуйтесь правил техніки безпеки під час роботи з органічними розчинниками, використання ефективної вентиляції та масок з поглиначем органічної пари. У разі отруєння забезпечити постраждалого свіжим повітрям, надати першу допомогу, викликати лікаря. Не використовувати IZOPLAST B всередині житлових та громадських будівель, а також в інших приміщеннях, призначених для постійного проживання та перебування людей.

	Матеріал не повинен вступати в прямий контакт із їжею або питною водою. Продукт легкозаймистий. Подразнює очі та шкіру. Пари можуть викликати почуття сонливості та запаморочення. Не вдихати пари. Уникати потрапляння на шкіру та в очі. Використовувати тільки в приміщеннях, які добре провітрюються.
--	---

Технічні характеристики

Склад	Бітумна емульсія на органічних розчинниках
Упаковка	Відро 24 кг.
Залишок сухої маси	80 %
Щільність емульсії	0,985-1,015 г/см ³
Витрати (перший шар)	0,8-1,2 кг/м ²
Витрати (наступні шари)	0,6-0,8 кг/ м ²
Час висихання	≤ 8 годин
Вміст води	≤ 0,5 %
Температура застосування	від - 5 °С до + 25 °С
Температура займання	200 °С