



Izoplast K

Бітумна мастика на основі органічного розчинника. Продукт консистенції густої маси, використовується «холодним» для наклеювання руберойду

ОПИС	Izoplast K - бітумна мастика на основі органічного розчинника із спеціальними добавками. Має високі проникні властивості, значно краще зчеплення з основами. Для наклеювання руберойду та створення високостійких гідроізоляційних покриттів.
ПЕРЕВАГИ	• Простий у використанні • для захисту від вологи та гідроізоляції • Безшовна гідроізоляція вертикальних та горизонтальних поверхонь; • для приклеювання руберойду; • для наклеювання шарів відсічної гідроізоляції при будівництві • особливо рекомендований для використання в умовах сильного зволоження і водних середовищ, розчинених хлоридами натрію. • Стійкість до солоної води (приблизно 3% NaCl)
ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ	• Приклеювання руберойду • Гідроізоляція бетонних основ – фундаментів, стяжок, парканів, колон та опор • Консервація та гідроізоляція покрівлі
ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ	Перед нанесенням необхідно очистити поверхню від пилу, олії та інших домішок. Металеві поверхні необхідно очистити від іржі, старої фарби, мастила тощо. В разі необхідності заґрунтувати бетонні поверхні ґрунтувальним розчином IZOPLAST R або BLACKPLAST і дочекатися його повного висихання.
ПІДГОТОВКА ПРОДУКТУ	Перед використанням перемішати.
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ	• Нанесіть мастику Izoplast K за допомогою кисті-макловиці або пензля. • Наступні шари наносите після висихання попереднього. • Приклеювання руберойду: Izoplast K нанести на заґрунтовану Izoplast R бетонну або руберойдову поверхню на ширину руберойду, почекати 15-20 хв і розкласти руберойд, зусиллям притискаючи до поверхні. Слід пам'ятати про виконання припусків руберойду на руберойд близько 10 см. • Гідроізоляція фундаментів та інших підземних частин будівлі: нанести 2–3 шари на суху заґрунтовану бетонну поверхню залежно від передбачуваного водного навантаження. Приблизна витрата IZOPLAST B при гідроізоляції становить від 0,8 кг/м2 до 1,2 кг/м2 на один шар. • між шарами допускається використовувати сітку армуючу або геотекстиль. • Час очікування перед укладанням другого шару гідроізоляційного складу IZOPLAST K становить близько 8 годин. Повні функціональні властивості досягаються приблизно через 14 днів..
ВИТРАТИ	0,8 – 1,2 кг/м2
ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ	Зберігати у щільно закритій оригінальній упаковці, недоступній для дітей, захищеної від потрапляння прямих сонячних променів, від джерел тепла та відкритого вогню. Може перевозитись будь-яким видом транспорту. Термін придатності 12 місяців у закритій оригінальній упаковці.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ	Роботи з IZOPLAST K проводити у безвітряну погоду без атмосферних опадів при температурі навколишнього середовища від +5°C до +25°C. Під час виконання робіт дотримуйтесь правил техніки безпеки під час роботи з органічними розчинниками, використання ефективної вентиляції та масок з поглиначем органічної пари. У разі отруєння забезпечити постраждалого свіжим повітрям, надати першу допомогу, викликати лікаря. Не використовувати IZOPLAST K всередині житлових та громадських будівель, а також в інших приміщеннях, призначених для постійного проживання та перебування людей. Матеріал не повинен вступати в прямий контакт із їжею або питною водою. Продукт легкозаймистий. Дратує очі та шкіру. Пари можуть викликати почуття сонливості та запаморочення. Не вдихати пари. Уникати потрапляння на шкіру та в очі. Використовувати тільки в приміщеннях, які добре провітрюються.
-------------------------------------	--

Технічні характеристики

Склад	Бітумна емульсія на органічних розчинниках
Упаковка	Відро 24 кг.
Залишок сухої маси	80 %
Щільність емульсії	0,985-1,015 г/см ³
Витрати	0,8-1,2 кг/м ²
Час висихання	≤ 8 годин
Температура застосування	від + 5 °C до + 25 °C
Температура займання	200 °C