Izoplast Mega-Tex

Бітумна клеюча маса на органічних розчинниках

ОПИС	Izoplast Mega-Tex – бітумна маса на органічному розчиннику для приклеювання теплоізоляційних та гідроізоляційних матеріалів.
ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ	• Приклеювання плит з пінополістиролу (EPS, XPS) до сталевих профільованих листів • Склейка плит із твердої мінеральної вати • Приклеювання руберойду на існуючу ізоляцію • Усунення невеликих протікань • Закладення зазорів навколо димарів • Заповнення дрібних подряпин та тріщин вертикальних та горизонтальних бетонних поверхонь
ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ	Поверхня повинна бути рівною, очищеною від пилу та бруду. Бетонні поверхні перед нанесенням слід заґрунтувати за допомогою Izoplast R.
ПІДГОТОВКА ПРОДУКТУ	Перед використанням перемішати.
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ	Для приклеювання матеріал наноситься смугами завширшки по 4 см (близько 3 смуг на м²) або точково (6-8 шт. на плиту). Для приклеювання теплоізоляційних плит до фундаменту наноситься матеріал точково (по 6-8 шт. на плиту). Для робіт з ізоляції покрівлі наносити матеріал завтовшки 2-4 мм.
ВИТРАТИ	0.6-1 кг/м² на один шар 1 мм при влаштуванні гідроізоляції
ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ	• Зберігати в оригінальній упаковці. • Зберігати та транспортувати при температурі не нижче 5 °C. • Термін придатності 12 місяців у закритій оригінальній упаковці.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ	Дотримуйтесь техніки безпеки та охорони праці під час виконання робіт. Використовуйте захисні рукавички, одяг, окуляри. При попаданні на шкіру промити велику кількість води з милом. При попаданні у вічі промити великою кількістю води і звернутися до лікаря.

Технічні характеристики

Склад	Бітумна клеюча маса на органічних розчинниках
Колір	Чорний
Упаковка	Відро 23 кг.
Залишок сухої маси	45 %
Час висихання	6 годин
Інтервал між нанесеннням шарів	3 години
Витрати (гідроізоляція) Витрати (приклеювання плит)	1-1,2 кг/м² 0,4–0,5 кг / м2
Схоплювання	6 годин
Повне затвердіння	7 днів
Температура застосування	від - 5 °C до + 25 °C